

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 053 / 00 Tarih 08.02.2010 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Morafloor 6750

Ürün Tanımı

Morafloor 6750 çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı, çok sağlam polimer yapıya sahip portakal kabuğu desenli kaplama malzemesidir. Kimyasallara karşı dayanıklı ve sürtünme direnci yüksek bir üründür.

Kullanım Alanı

Beton ve şaplı yüzeyler için kaydırmaz zemin kaplaması olarak kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Tiksotropik
Renk	: Açık gri
Hacimce Katı Madde (%)	: 76 ±1
Yoğunluk	: 1,66 ±0,02 kg/L
Viskozite (25°C)	: 70 K.U.

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (ağırlıkça)	: 9 birim A / 1 birim B
Uygulama Metotları	: Tekstürlü rulo.
Uygulama Koşulları	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.
Tiner	: İnceltme tavsiye edilmez.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Beton yüzeyler aşındırıcı ekipman ile tefsye edilip, zayıf beton uzaklaştırılarak gözenekler tamamen açık hale getirilmelidir. Bu işlem sonrasında beton Morafloor 675 ve Moraton-SL ürünlerinden uygun olan ile astarlanarak düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Sistemden iyi netice alabilmek için yüzey hazırlığının tam olarak yapılması şarttır.

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev.	TBF 053 / 00
		Tarih	08.02.2010
		Sayfa No	2 / 2

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü (En fazla)
20°C	2 saat

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

Ambalaj Boyutları : 25 kg

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.