

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 097 / 01 Tarih 20.03.2023 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Ventofiller Light

Ürün Tanımı

Ventofiller Light çift komponentli, çok düşük yoğunluklu epoksi esaslı bir macundur. Teknelerin su altı ve su üstü kesimlerindeki yüzey kusurlarını giderirken su ve darbeye karşı bariyer tabakası oluşturur. Ürün yüksek kalınlıkta uygulanabilir olup, kuruduktan sonra çok kolay zımparalanabilir.

Kullanım Alanı

Yeni tekne inşasında ya da eski teknelerde tamir amaçlı olarak kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Macun
Renk	: Gri
Hacimce Katı Madde (%)	: 100
Yoğunluk	: 0,60 ± 0,05 kg/L
Esneklik	: İyi

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (hacimce)	: 1 Birim A / 1 Birim B
Uygulama Metotları	: Spatula, Master
Uygulama Koşulları	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır. Hava sıcaklığının 10 °C'nin altında olduğu durumlarda macun uygulanması tavsiye edilmez.
Tiner/Temizleyici	: İnceltme tavsiye edilmez
Uygulama Notları	: Tek seferde 1 cm kalınlığın geçilmemesi tavsiye edilir.

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey, ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Astar

Yeni tekne inşasında yüzeye göre uygun astar uygulanıp, üzerine macun uygulaması yapılmalıdır.

Boyalı yüzey

Daha önceden epoksi macun uygulanmış yüzeye 60-100 numara zımpara yapıldıktan sonra uygun astar ve sonrasında macun uygulanabilir. Daha fazla bilgi için Moravia bürosuyla iletişime geçiniz.

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 097 / 01 Tarih 20.03.2023 Sayfa No 2 / 2
----------------	---------------------------	--

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü (En fazla)	Zımparaya Gelme (En az)
10°C	4 saat	48 saat
23°C	1,5 saat	24 saat
30°C	1 saat	16 saat

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

Ambalaj Boyutları : 15 L

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kivilcim çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.